

SF719H 高导热性有机硅室温固化密封胶

产品特征

SF719H 是一高热导性有机硅室温固化胶。具体特征：

- ◇ 脱醇型室温固化硅橡胶
- ◇ 有优异的导热性能，可以有效地将电子元器件产生的热量分散到环境中，从而延长电子部件的寿命
- ◇ 具有优异的阻燃性能，通过 UL94V0 认证
- ◇ 具有优异的电气绝缘性能
- ◇ 快速表干，在 48 小时后完全固化
- ◇ 符合 RoHs 环保要求

应用领域

SF719H 有着非常广泛的电子组装，工业材料加固等用途。特别适用于发热电子元器件的粘结。

- ◇ 电源模块组装与加固
- ◇ 电子元器件粘结
- ◇ 灯具组装
- ◇ 汽车部件组装

性能参数

固化前

固化体系	脱醇型
外观	不流动膏体
颜色	白色
比重, g/cm ³	2.60

固化过程

一旦与空气中的湿气接触就开始固化

表干时间, 分钟	<7
指触结皮, 分钟	<11

固化速率 (温度 23°C 相对湿度 50% 条件下)

48 小时内, mm	>5
------------	-------	----

使用温度

.....	5 到 40°C
-------	----------

固化后

比重, g/cm ³	2.61
硬度 (邵氏 A)	88
适用温度范围	...	-55 到 200°C

固化 3 天后的力学性能

(温度 23 °C 相对湿度 50% 条件下)

拉伸强度, MPa	3.4
断裂伸长率, %	33
介电常数 kV/mm	24
体积电阻率 ohm.cm	10 ¹⁶
阻燃级别	UL94V0
热导率 (W/mK)	>1.6

在铝材上的粘结剪切方向强度 (MPa) ... >2
 粘结性能: 本产品与大多数玻璃、陶瓷、钢、塑料表面和喷涂铝材可以有良好的粘结

使用	表面处理: 所有的基材表面必须干净和干燥, 没有灰尘和油腻以及其它任何影响密封胶正确粘结的物质。 底涂: 在大多数基材上不需要底涂。
包装	普通包装为 330ml 或 2600ml 硬支管包装。也可以以用户指定的包装方式供货。
储存/产品寿命	SF719H 的产品寿命在未开封并在 28 °C 以下的条件下储存情况下为 9 个月。 超过此期限, 欧赛尔(苏州)新材料有限公司不再保证该产品符合销售规格。 产品一旦开封应当尽快使用。
安全	请参照 SF719H 的物料安全数据表
告用户	本文中的资料是依据欧赛尔(苏州)新材料有限公司现有测试手段和测试结果的真实表述。然而, 由于每个应用都有其独特性, 本产品资料决不能代替用户在试用前进行必要的测试。用户的测试结果是唯一确保本产品适合其特定的应用要求。因此, 除非欧赛尔提供书面保证, 否则, 欧赛尔(苏州)新材料有限公司只保证该产品符合其出厂质检规格。欧赛尔也不认可任何其它形式的保证和索赔条款。如果出现任何产品质量上的问题, 欧赛尔有权对产品品质进行再次测试。一旦确认是欧赛尔的产品问题后, 欧赛尔仅限于对有问题的产品提供更换或退还销售金额。用户应负责保证遵守当地安全法规并获得必需的证书和认可。对使用中出现的安全问题和损失, 欧赛尔不承担任何责任。用户应复核他们拥有的该产品资料是最新的版本, 欧赛尔(苏州)新材料有限公司可按用户的要求提供任何附加的资料。本产品资料有中文和英文版本, 如有出入, 以英文文本为标准。

欧赛尔(苏州)新材料有限公司